



EG TERRASSE - DATABLAD

MAJ 2026

TRÆSORT	Eg / Quercus spp.
CERTIFICERING	FSC 100%
OPRINDELSE	Europa (Baltikum)
DENSITET	700 kg/m ³ ved ca. 12% Fugtighed
VARIGHEDSKLASSE	2 – Varig (DS/EN 350:2026)
LEVETID	25 – 30 år
FUGTINDHOLD	Ovntørret ca. 16%-18%
UDVASKNING	1 (skala fra 1-10 hvor 1 er bedst)
PROFIL	Glat/glat
DIMENSION	21x145, 21x120, 21x40 mm
LÆNGDER	Faldende 1,50 m – 3,00 m
DB NR.	2061424



Kvalitet/Udseende	Alle slags knaster er tilladt og mindre udfaldene knaster kan forekomme. Dette kan skyldes en død knast, som løsner sig ved høvling eller under transport. Splint er tilladt i mindre grad. Variationer i farver og spil er naturligt. Tørreridser og/eller vindridser forekommer i træet og kan blive forstærket, hvis træet står ubehandlet. Garvesyren i træet kan misfarve den underliggende konstruktion. Det vil typisk blive udvasket af regn.
Brandklasse	<u>D f1 s1 for terrassebrædder. Brandklassificering (reaktion på brand) uden behov for yderligere prøvning (CWFT - Classified Without Further Testing), iht. EU kommissionsbelutning 2005/610/EF - Se evt. også mere i håndbogen TRÆ71.</u>
Opbevaring	Opbevares tørt med god udluftning og i originale bundter. Brædder må ikke opbevares i direkte sollys.
Vedligeholdelse	Vi anbefaler at oliere de første par år, ca. 1-2 gange årligt, for at opnå en mere stabil og stærk terrasse og for at undgå frostsprængninger. Det anbefales at bruge en almindelig klar træolie til hårdtræ så den bibeholder sin naturlige farve og glød. For yderligere information, se venligst vores hjemmeside https://www.wennerthwood.dk/wwt/
Tilbehør	Vi tilbyder propper i Eg til at dække skruehullerne. Se venligst vores hjemmeside for yderligere info.

info@wennerthwood.dk | +45 4494 0045

Oplysningerne på dette datablad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefeil og eventuelle ændringer.

