



## GUL CUMARU TERRASSE - DATABLAD

MAJ 2026

TRÆSORT Gul Cumaru / Dipteryx spp./ Fabaceae

CERTIFICERING FSC 100%

OPRINDELSE Peru

DENSITET 1070 kg/m<sup>3</sup> ved ca. 12% Fugtighed

VARIGHEDSKLASSE 1 – Meget varig (DS/EN 350:2026)

LEVETID 40 – 50 år

FUGTINDHOLD Ovn tørret ca. 16%-18%

UDVASKNING 2 (skala fra 1-10 hvor 1 er bedst)

PROFIL Glat/glat

DIMENSION 21x145, 21 x 120, 20x40 mm

LÆNGDER Faldende 2,14 m – 6,10 m

DB NR. 2061420



<b>Kvalitet/Udseende</b>	Af høj kvalitet og meget stabil. Med en flot, ensartet struktur uden knaster. Træet har et højt, naturligt olieindhold, der gør den perfekt til terrasseprojekter. Gul Cumaru er en populær sydamerikansk træsort, der scorer højt på hårdhed og formstabilitet. Træet har en flot, ensartet struktur uden knaster og har en flot gylden ensartet farve. Træet har et højt, naturligt olieindhold.
<b>Med- og modvækst (interlock grain)</b>	Med- og modvækst forekommer i Gul Cumaru. Dette fænomen kan virke som er defekt i træet, men er en naturlig del af træet. I mild form, som vil være langt de fleste tilfælde, vil en pudning af brædderne kunne afhjælpe dette. I de værste tilfælde, vil en pudning ikke være tilstrækkelig og det må vurderes af kunden, om man vil sortere disse brædder fra.
<b>Oprifter, tørhed</b>	Gul Cumaru har en tendens til at have "oprifter". Årene rejser sig på tværs og bliver ikke glatte i forarbejdningen. Træsarten kan ligeledes virke "tør" i overfladen. Derfor vil det højst sandsynligt være mere nødvendigt at pudse denne træsort efter / før installation hos kunden.
<b>Ormehuller</b>	Mindre ormehuller kan forekomme i denne træsort, hvilket ikke er en defekt

[info@wennerthwood.dk](mailto:info@wennerthwood.dk) | +45 4494 0045

Oplysningerne på dette datablad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefejl og eventuelle ændringer.





**Sorte pletter pga. metalspåner**

Vi har ingen erfaringer med at metalspåner o. lign. afsmitter på Cumaru på samme måde som f.eks. på Bangkirai. Det er dog ingen garanti for at det ikke kan forekomme.

Skulle det forekomme, kan pletterne fjernes med Oxal Syre og en efterfølgende olie behandling anbefales.

**Sorte pletter pga. sort skimmelsvamp**

Sorte pletter fra skimmelsvamp kan forekomme pga. det danske klima. Overflade misfarvningen er på ingen måde skadelig for træet.

Skulle det forekomme, kan pletterne fjernes med terrasse rens eller Oxal Syre og en efterfølgende olie behandling anbefales.

**Vedligeholdelse**

Vi anbefaler at oliere de første par år, ca. 1-2 gange årligt, for at opnå en mere stabil og stærk terrasse og for at undgå frostsprængninger. Det anbefales at bruge en almindelig klar træolie til hårdtræ så den bibeholder sin naturlige farve og glød.

For yderligere information, se venligst vores hjemmeside <https://www.wennerthwood.dk/wwt/>

**Brandklasse**

D f1 s1 for terrassebrædder. Brandklassificering (reaktion på brand) uden behov for yderligere prøvning (CWFT - Classified Without Further Testing), iht. EU kommissionsbetlutning 2005/610/EF - Se evt. også mere i håndbogen TRÆ71.

**Tilbehør**

Vi tilbyder propper i Gul Cumaru til at dække skruehullerne. Se venligst vores hjemmeside for yderligere info.