



JATOBA TERRASSE - DATABLAD

JUNI 2026

TRÆSORT Jatoba / Hymenaea spp/ Caesalpiniaceae

CERTIFICERING FSC 100%

OPRINDELSE Brasilien, Bolivia

DENSITET 955 kg/m³ ved 14-16% Fugtighed*

VARIGHEDSKLASSE 2-3 Varig/Mindre varig (DS/EN 350:2026)

LEVETID 35 – 40 år

FUGTINDHOLD Ovntørret ca. 16% +/- 2%

UDVASKNING 7 (skala fra 1-10 hvor 1 er bedst)

PROFIL Glat/glat

DIMENSION 21x145, 21x120 mm

LÆNGDER Faldende 2,14 m – 6,10 m

DB NR. 1876560

*1100 kg/m³ når den er friskskåret. Krympning tangentialt (bredden) – 7,1% og Krympning Radialt (længden) – 3,8%



Kvalitet/Udseende	Farven kan variere fra orangebrun til rødbrun. Åreringene er mørke og kan være meget tydelige, hvilket giver et smukt udtryk. Jatoba er en meget formstabil træsort. Farvedutræk kan forekomme når den bliver våd. Den har en tendens til flere vindredser/tørhedsrevner i overfladen, det anbefales derfor at oliere efter installation, for at minimere dette.
Brandklasse	<u>D f1 s1 for terrassebrædder. Brandklassificering (reaktion på brand) uden behov for yderligere prøvning (CWFT - Classified Without Further Testing), iht. EU kommissionsbetragtning 2005/610/EF - Se evt. også mere i håndbogen TRÆ71.</u>
Opbevaring	Opbevares tørt med god udluftning og i originale bundter. Brædder må ikke opbevares i direkte sollys.
Vedligeholdelse	Vi anbefaler at oliere de første par år, ca. 1-2 gange årligt, for at opnå en mere stabil og stærk terrasse og for at undgå frostsprængninger. Det anbefales at bruge en almindelig klar træolie til hårdtræ så den bibeholder sin naturlige farve og glød. For yderligere information, se venligst vores hjemmeside https://www.wennerthwood.dk/wwt/
Tilbehør	Vi tilbyder propper i Jatoba til at dække skruehullerne. Se venligst vores hjemmeside for yderligere info.

info@wennerthwood.dk | +45 4494 0045

Oplysningerne på dette datablad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefeil og eventuelle ændringer.

