



TATAJUBA TERRASSE - DATABLAD

JUNI 2026

| | |
|-----------------|---|
| TRÆSORT | Tatajuba / Bagassa Guianensis/ Moraceae |
| CERTIFICERING | FSC 100% |
| OPRINDELSE | Brasilien |
| DENSITET | 850 kg/m ³ ved ca. 12% Fugtighed |
| VARIGHEDSKLASSE | 1 – Meget varig (DS/EN 350:2026) |
| LEVETID | 40 – 50 år |
| FUGTINDHOLD | Ovntørret ca. 16%-18% |
| UDVASKNING | 3 (skala fra 1-10 hvor 1 er bedst) |
| PROFIL | Glat/glat |
| DIMENSION | 21x145 |
| LÆNGDER | Faldende 2,14 m – 6,10 m |
| DB NR. | 2494448 |



| | |
|--------------------------|---|
| Kvalitet/Udseende | Tatajuba er en meget slidstærk træsort, med høj formstabilitet. Træet har et højt indhold af naturlige olier, det er med til at holde råd og svamp væk. Der kan være afvigelser i størrelsen (+/- 6-8 mm i bredden og +/- 1-2 mm tykkelsen). Farven er gylden til lysbrun, men bliver mørk rødbrun med tiden. |
| Brandklasse | <u>D f1 s1 for terrassebrædder. Brandklassificering (reaktion på brand) uden behov for yderligere prøvning (CWFT - Classified Without Further Testing), iht. EU kommissionsbetulning 2005/610/EF - Se evt. også mere i håndbogen TRÆ71.</u> |
| Opbevaring | Opbevares tørt med god udluftning og i originale bundter. Brædder må ikke opbevares i direkte sollys. |
| Vedligeholdelse | Vi anbefaler at oliere de første par år, ca. 1-2 gange årligt, for at opnå en mere stabil og stærk terrasse og for at undgå frostsprængninger. Det anbefales at bruge en almindelig klar træolie til hårdtræ så den bibeholder sin naturlige farve og glød. For yderligere information, se venligst vores hjemmeside https://www.wennerthwood.dk/wwt/ |
| Tilbehør | Vi tilbyder propper i Tatajuba til at dække skruehullerne. Se venligst vores hjemmeside for yderligere info. |

info@wennerthwood.dk | +45 4494 0045

Oplysningerne på dette datablad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefeil og eventuelle ændringer.

