



THERMO FYR TERRASSE - DATABLAD

JUNI 2026

TRÆSORT	Thermo Fyr / Pinus Sylvestris
CERTIFICERING	70% PEFC
OPRINDELSE	Nordisk (Skandinavien/Baltikum)
DENSITET	390-450 kg/m ³ ved ca. 12% Fugtighed
VARIGHEDSKLASSE	2 – Varig (DS/EN 350:2026)
LEVETID	20 – 25 år
FUGTINDHOLD	Ovntørret (Thermo behandlet)
UDVASKNING	1 (skala fra 1-10 hvor 1 er bedst)
PROFIL	Glat/glat og Glat/rillet
DIMENSION	26x140, 26x115 mm
LÆNGDER	Faldende 3,00 m – 5,40 m
DB NR.	2050904 / 1879946 / 2337789



Kvalitet/Udseende	<p>Thermo fyr har en gennemgående ensartet flot brun glød, som minder meget om farven på eksotiske træsorter. Det særlige ved Thermo fyr, er måden det varmebehandles på, hvor man i stedet for at tilsætte kemikalier, trækker harpiks, sukkerstoffer, terpentiner og formaldehyd ud af træet. Det efterlader træet "dødt" og gør, at man opnår en lang holdbarhed og god formstabilitet.</p> <p>Der kan forekomme sorte belægninger i overfladen efter installation. Det er rent kosmetisk og ikke nedbrydende, det kan fjernes med en god trærens. Det stammer fra rester af de stoffer, som er trukket ud af træet i Thermo processen, og blandet med fugt, kan det give overfladesporer.</p>
Brandklasse	<p><u>D f1 s1 for terrassebrædder. Brandklassificering (reaktion på brand) uden behov for yderligere prøvning (CWFT - Classified Without Further Testing), iht. EU kommissionsbelutning 2005/610/EF - Se evt. også mere i håndbogen TRÆ71.</u></p>
Opbevaring	<p>Opbevares tørt med god udluftning og i originale bundter. Brædder må ikke opbevares i direkte sollys.</p>
Vedligeholdelse	<p>Vi anbefaler at oliere de første par år, ca. 1-2 gange årligt, for at opnå en mere stabil og stærk terrasse og for at undgå frostsprængninger. Det anbefales at bruge en almindelig klar træolie til hårdtræ så den bibeholder sin naturlige farve og glød.</p> <p>For yderligere information, se venligst vores hjemmeside https://www.wennerthwood.dk/wwt/</p>
Tilbehør	<p>Vi tilbyder propper i Eg til at dække skruehullerne. Se venligst vores hjemmeside for yderligere info.</p>

info@wennerthwood.dk | +45 4494 0045

Oplysningerne på dette datablad er udelukkende vejledende, idet der tages forbehold for tastefeil og eventuelle ændringer.

