

70% PEFC Thermo Fyr

Varmebehandlet

Botanisk familie:	Pinus sylvestris (Scots Pine)
Oprindelse, træ:	Finland
Varighedsklasse:	2 – Varig (DS/EN 350:2016)
Anvendelse:	Udendørs beklædning mv.



Udseende:	Varmebehandlet Fyrretræ har en gennemgående ensartet flot brun glød, som minder meget om farven på eksotiske træsorter.
Egenskaber:	<p>Det særlige ved Thermo Fyr er måden, det varmebehandles på, hvor man, i stedet for at tilsætte kemikalier, trækker harpiks, terpentiner og formaldehyd ud af træet. Det efterlader træet "dødt" og gør, at man opnår en lang holdbarhed og god formstabilitet.</p> <p>Det er et meget "naturligt" materiale. Det må påregnes at det kan arbejde i mindre omfang og der kan komme vindridser og revner i tørre perioder.</p>
Densitet:	450 kg /m ³ ved ca. 12% fugtighed
Profil:	WWT forhandler flere forskellige profiler fra forskellige leverandører. Se mere på vores hjemmeside: www.wennerthwood.dk under Thermobehandlet træ.
Fugtindhold:	Ovntørret (Varmebehandlet)
Vedligeholdelse:	<p>Thermo Fyr beklædning kræver ikke overfladebehandling. Men som med ethvert træ, bliver det naturligt ældet til sølv / grå over tid. Denne proces starter med det samme og afhængigt af mængden af UV-eksponering vil det tage alt fra flere måneder til et år. Dette gør ikke træet mindre modstandsdygtigt over for forfald.</p> <p>Afhængigt af UV-eksponeringen (sollys) kan/vil træet ældes forskelligt. Dvs. det træ der får mere UV-eksponering vil hurtigere ældes end det der f.eks. sidder i skygge el. lign.</p> <p>For at minimere farveændringer kan beklædning beskyttes ved at påføre almindelig UV-olie eller pigmenteret UV mineralolie. Naturlige olier anbefales ikke, da de indeholder stoffer, der er en fødekilde til biologiske organismer såsom bakterier, skimmelsvamp osv. Olie bør kun påføres rengjorte, støvfri overflader.</p> <p>Påfør en lille mængde olie på et lille stykke træ for at teste farven, inden du olierer det hele. Olieproducentens retningslinjer for behandlingen skal følges.</p>
Levering:	Fra lager i Århus eller direkte fra savværk